

IBEMA IMPONA

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Typical Values | Características Principales

Cartão Duplo Revestimento, Verso Celulose Não Branqueada
Double Coating Cartonboard, Unbleached Cellulose Back
Cartulina Doble Revestimiento, Reverso Celulosa No Blanqueada

DUPLEX / WLC GD1 - coated WLC, Cream Back

UMIDADE Moisture Humedad	ESPESSURA Thickness Espesor		GRAMATURA Grammage Gramaje	RIGIDEZ L Stiffness MD	RIGIDEZ T Stiffness CD
	mm	points ⁽¹⁾		Mínimo Minimum Mínimo	Mínimo Minimum Mínimo
7,5	0,261	10,3	190	3,30	1,80
7,5	0,275	10,8	200	3,60	1,90
7,5	0,291	11,5	210	3,90	2,10
7,5	0,341	13,4	225	6,60	3,50
7,5	0,381	15,0	250	10,30	4,40
7,5	0,425	16,7	275	13,50	5,30
7,5	0,467	18,4	300	16,80	6,60
7,5	0,510	20,1	325	20,00	8,10
7,5	0,555	21,9	350	24,00	10,30
± 1,5	± 5 %		± 4 %	*	*
%			g/m ²	mN.m	mN.m
ISO 287	ISO 534		ISO 536	ISO 2493	ISO 2493

COBB CAPA | Cover | Capa - ISO 535: **30 a 80 gH₂O/m²**

COBB VERSO | Back | Reverso - ISO 535: **30 a 100 gH₂O/m²**

ALVURA | Brightness | Blancura - TAPPI 525: **> 80 %**

*** O valor nominal de rigidez é 17,6% acima do mínimo**

* The rated stiffness value is 17.6% above minimum | * El valor nominal de rigidez es de 17,6% por encima del mínimo

ibema impona

1. Condições de teste | Testing conditions | Condiciones de test: T: 23 ± 1°C RH: 50 ± 2%

2. Amostras | Sampling | Muestras: ISO 186

3. Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.

All figures mentioned above may be subject to technical changes.

Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.

4. 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.

95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.

95% de todos los valores medidos deben estar por sobre el nivel mínimo de tolerância.