

IBEMA SPECIALA

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Typical Values | Características Principales

Cartão Duplo Revestimento, Alta Espessura, Verso Branco
Double Coating Cartonboard, High Thickness, White Back
Cartulina Doble Revestimiento, Alta Espesura, Dorso Blanco

Triplex | FBB GC1 - coated FBB, White Back

UMIDADE Moisture Humedad	ESPESSURA Thickness Espesor		GRAMATURA Grammage Gramaje	RIGIDEZ L Stiffness MD	RIGIDEZ T Stiffness CD
	mm	points ⁽¹⁾		Mínimo Minimum Mínimo	Mínimo Minimum Mínimo
7,5	306	12,0	200	7,40	3,60
7,5	362	14,3	225	10,20	4,90
7,5	407	16,0	250	14,00	6,80
7,5	454	17,9	275	17,70	8,40
8,0	503	19,8	300	22,00	11,00
8,0	562	22,1	325	26,50	13,50
8,0	621	24,4	350	32,00	16,60
9,5	662	26,1	375	37,00	22,00
± 1,5	± 5 %		± 4 %	*	*
%			g/m ²	mN.m	mN.m
ISO 287	ISO 534		ISO 536	ISO 2493	ISO 2493

COBB CAPA | Cover | Capa - ISO 535: **30 a 80 gH₂O/m²**

COBB VERSO | Back | Reverso - ISO 535: **30 a 100 gH₂O/m²**

ALVURA | Brightness | Blancura - TAPPI 525: **> 90 %**

CIELAB L*a*b* - D65 a 10°: 94 / 2,40 / -6,5

ibema speciala

*** O valor nominal de rigidez é 17,6% acima do mínimo**

* The rated stiffness value is 17.6% above minimum | * El valor nominal de rigidez es de 17,6% por encima del mínimo

1. Condições de teste | Testing conditions | Condiciones de test: T: 23 ± 1°C RH: 50 ± 2%

2. Amostras | Sampling | Muestras: ISO 186

3. Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.

All figures mentioned above may be subject to technical changes.

Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.

4. 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.

95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.

95% de todos los valores medidos deben estar por sobre el nivel mínimo de tolerância.

5. Valores referenciais. Values for reference purposes. Valores de referencia.